



## PRODUKTINFORMATION

### Blähton Hydro 8-16 mm

#### ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

Thermisch aufgeblähter, strukturfester Rund-Ton zur Verwendung in Hydrokulturen. Sorgt durch seine hohe Qualität für ideale Durchwurzelungsbedingungen und gleichmässiger Verteilung der Nährlösung im Substrat.

#### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Schüttdichte:	430	kg/m <sup>3</sup>
Kornrohdichte:	830	kg/m <sup>3</sup>
Kornfestigkeit:	> 1.0	N/mm <sup>2</sup>
Frostwiderstand:	< 2.0	M.-%

#### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

pH-Wert (H <sub>2</sub> O):	> 6.0	
EC-Wert (1:5, H <sub>2</sub> O) :	< 1.5	mS/cm
Chloride:	< 0.02	M.-%
Säurelösliches Sulfat:	< 0.8	M.-%
Gesamtschwefel:	< 1.0	M.-%

#### CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG

SiO <sub>2</sub>	55	%
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	24	%
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	14	%
CaO	5	%
Spurenelemente	2	%

#### LIEFEREINHEITEN


##### SÄCKE à 50 l



##### BIG BAG à 2 m<sup>3</sup>



##### LOSE NICHT VERFÜGBAR



**Terre Suisse AG** Erdmischwerk  
Transportstrasse 12 • Postfach 633 • CH-9450 Altstätten  
T +41 71 755 66 11 • F +41 71 755 66 12  
info@terresuisse.ch • www.terresuisse.ch

**Terre Suisse GmbH**  
Albert-Schädler Str. 6 • Postfach 0083P • AT-6800 Feldkirch  
T +43 5522 222 79 • F +43 5522 222 799  
info@terresuisse.at • www.terresuisse.at