



PRODUKTINFORMATION

Rundkies 8-16 mm

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

Rundkies für den Gebrauch im Garten- und Landschaftsbau.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN (EN 933-1, EN 1097-6)

Körnung:	8 – 16 mm
Kornformkennzahl Sl_{55} :	5 (EN 933-4)
Bruchkornanteil:	< 6 %
Trockenrohdichte:	2.695 Mg/m ³
Scheinbare Rohdichte:	2.701 Mg/m ³
Rohdichte ofentrocken:	2.646 Mg/m ³
Rohdichte wassergesättigt:	2.666 Mg/m ³
Wasseraufnahme $WA_{24\%}$:	0.76 Mg/m ³
Nicht brennbar, Baustoffklasse A1	

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

pH-Wert (H ₂ O):	> 7.5	basisch bei Verwitterung
EC-Wert:	< 0.1	mS/cm
Salzgehalt (KCl):	< 0.5	g/l

PETROLOGIE (EN 932-3)

Karbonate	32.1	Ma.-%
Quarzite	6.3	Ma.-%
Magmatite	3.0	Ma.-%
Metamorphite	14.6	Ma.-%
Sedimentite	43.6	Ma.-%
Nagelfluh	0.4	Ma.-%
Sonstige	0.0	Ma.-%

LIEFEREINHEITEN

